

TRASPARENTE ANTIGRAFFIO HS**923.HS90****D97**

SCHEDA TECNICA
EDIZ. 01 - 2013
2004/42/PIB
(e)(840)480

Trasparente acrilico a due componenti ad elevato residuo solido, anche alla viscosità di spruzzo.

Ottimo potere riempitivo, dilatazione, brillantezza e durezza uniti ad elevate caratteristiche di resistenza alla luce ed agli agenti antosferici.

Il potere antigraffio classifica questo trasparente come speciale in base alla legislazione CEE.

Si utilizza per le finiture "Doppio Strato" sia sulle basi opache a solvente metallizzate 925 o 825 sia sulle basi pastello opache 926 o ad effetto perlato 927 o 825 nonché sulle basi della serie 125 e 126 all'acqua.

Il suo colore esternamente chiaro facilita il lavoro di ritocco in quanto è minimo l'effetto lente sulle zone della sfumatura.

Per accelerare l'essiccazione iniziale nel caso di piccoli ritocchi a bassa temperatura ambiente (mai inferiore a 10°C) si può utilizzare il catalizzatore 993.SPOT.

Eventuale lucidatura finale.

Per l'essiccazione IR vedere Scheda Tecnica Z20

NB: 923.HS90 è particolarmente indicato nel settore della nautica dove è possibile ottenere un film molto reticolato e tenace in combinazione con il catalizzatore 293.HS20 (catalisi 2:1) ed una diluizione al 25% con 075.0030 o 075.0040

TRASPARENTE ANTIGRAFFIO HS
923.HS90

	Natura del prodotto Nature of product Produktbasis Nature du Produit	Acrilica modificata antigraffio			Spessore film secco Dry film thickness Trockenschichtstarke Epaisseur du film sec	50 - 60 micron	
	Aspetto Appearance Aussehen Aspect	Lucido			Appassimento Flash time Abluftzeit Dessèchement		
	Colore Colour Farbe Couleur	Trasparente			Fuori polvere (20° C) Dustfree Staubtrocknen Hors poussière	25'	
	Viscosità vendita Selling viscosity Verkaufviskosität Viscosité de vente	80" Ford 4			Secco al tatto (20° C) Tack free Berührungstrocknen Sec au toucher	3 h. '	
	Peso specifico Specific gravity Spezifisches gewicht Poids spécifique	1			Pronto al montaggio 20°C Dry to assemble 20°C Montage fertig 20°C Dur pour assemblage 20°C	10 h	
	Rapporto miscela Mixing ratio Mischverhältnis Proportion de melange	2:1 Asta A 89			Essic. Completa Through drying 20°C Durchgetrocknet 60°C Sec en profondeur	24h 40' dopo 15' appassimento a caldo	
	Prodotto - Product Produkt - Produit	923.HS90	100 (Vol)		Sopraverniciabile Next coat wet-on-wet Überlackierbar Recouvrable		
	Catalizzatore - Hardener Durcisseur Catalyseur	993.MS..	50 (Vol)		Cart manuale bagnato Sanding by hand wet Schleifenman.nass Papier abrasif à l'eau		
	Diluyente - Thinner Verdunner - Diluant	075.0020	20 (Vol)		Cart. Manuale secco Sanding by hand dry Schleifenman. Trocken Papier abrasif sec		
	Pot - life (20° C) Topfzeit (20° C) Vie en pot (20° C)	2 h.			Roto orbitale bagnato Flat bed sander wet Schleifenmask.nass Orbital mouille		
	Viscosità applicazione Spraying viscosity Verarbeit viscosität Viscosité d'application	16" Ford 4 15" Din 4 17" Afnor 4			Roto orbitale secco Flat bed sander dry Schleifenmask.troc Orbital sec		
	Tazza a caduta Gravity feed spray gun Fließbecher Projecteur - buse	1,3 -1,4 Standard/HVLP/Alto Trasf			Lucidatura Polishing Polierung Polissage		
	Tazza ad aspirazione Suction feed spray gun Saugbecher Projecteur - buse	1,5 - 1,6 mm			Resa Yield Ergiebigkeit Rendement	10 - 12	
	Pressione aria (bar) Air pressure Lufdruck (bar) Pression d'application	4 Standard 1,8-2,2 HVLP/Alto Trasf			Prodotti Complementari Subsidiary products	993.SPOT 075.0015 075.0030 074.2K	Catalizzatore Rapido Diluyente rapido (15°) Diluyente lento (30°)
	Numero mani Number of coats Spritzegänge Nombre des couches	1 leggera + 1 incrociata			Komplementar Produkte Produits Complementaires	293.HS20 293.HS10 293.HS30	50pp 50pp 50pp
	Applicazione Spatola Application of putty Auftragung spachtel Application a spatule				Conservabilità Ageing Haltbarkeit Conservabilité	2 anni in luogo fresco e asciutto	

SCHEDA TECNICA:

 TDS D97
2004 /42/IIB
(e)(840)480

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.