

**Codice/i: 5060****Prodotto: Cementite Universale Inodore**

Descrizione

Pittura opaca all'acqua a base acrilica. Possiede ottime caratteristiche di adesione e dilatazione. Costituisce un'efficace barriera contro le macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo, caffè, rossetto, senza rischio di riaffioramento

Impieghi

Applicabile come fondo su legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina, sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su vecchi smalti e antiruggine sia sintetici che ad acqua. Può essere ricoperta con prodotti all'acqua e a solvente.

Composizione

A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa

Preparazione del supporto

Legno nuovo, carteggiare e depolverizzare. Applicare una mano di Cementite Universale Inodore cod.5060

Plastica: (PVC Rigido, Polietilene, Policarbonato): carteggiare e, successivamente, pulire con alcool.

Muro nuovo: applicare direttamente diluendo la prima mano al 30% con acqua.

Vecchie pitture: accertarsi della compattezza del precedente film di pittura:eliminare completamente le parti friabili o che si sfogliano. In presenza di vecchie pitture sfarinanti consolidarle tramite applicazione di una o più mani di Fissativo Acrilico Consolidante cod. 4060. Se presenti strati eccessivi di pittura sverniciare.

Dati Tecnici

peso	13.5
Peso Specifico	1,3 ± 0,03 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	42% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	13 mq./l.
Applicazione	Pennello (speciale per acrilici) - rullo - spruzzo
Numero Mani	1 - 2
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Pennello/rullo: 5% - spruzzo: 20%
Essiccazione FP	30 minuti
Ess. In prof	24 ore
Sovrapplicazione	24 ore
Colori	Bianco

COV

Categoria: A/i: (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - Base Acqua).

Valore limite COV dal 1.01.2010: 140 gr/l; Contenuto massimo COV: 140 gr/l

Note

La originale "CEMENTITE" è prodotta esclusivamente dal COLORIFICIO TASSANI. Il marchio "CEMENTITE" della Soc. TASSANI è coperto da brevetto n.38126 del 31/01/1928.

Per la sua composizione il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi dell'art.3 del D.M. 28-1-92 per cui non richiede etichettatura. Conservare ed applicare a temperature non inferiori a 5 °C. Sconsigliata l'applicazione in condizioni di elevata umidità relativa o sotto l'azione diretta del sole. Lavare mani ed attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'impiego. Eliminare con spugna umida eventuali gocce e sbavature.



SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013

Codice/i: 5060

Prodotto: Cementite Universale Inodore

Voce di capitolato

Pittura opaca a base di resine acriliche in dispersione acquosa per legno, fibrocemento, PVC, vetroresina.

Peso Specifico: $1,33 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 44 ± 2

Spessore medio del film secco: 45 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it