

Mipa P 35 Elastic è un stucco poliesteri bicomponente, elastico, particolarmente indicato per ritocchi e riparazioni su elementi in plastica che devono essere verniciati. Eccellente potere di adesione; elevata elasticità, tempi di essiccazione corti e buona carteggiabilità.

Tonalità di colore	grigio scuro (ca. RAL 7024)			
Rapporto di miscela	100 : 2			
Catalizzatore	Mipa Härter P			
Diluente				
Viscosità di spruzzo a 20°C				
Applicazione	pressione di spruzzo	ugello	mani di spruzzo	
Aria / tazza				
Airless / Airmix				
Potlife	3 – 5 min.			
Spessore / film secco				
Appassimento				
Essiccazione	successiva applicazione	fuori polvere	al tatto	pronto per il montaggio
Temperatura oggetto 20°C	Carteggiabile dopo ca. 20 - 30 min.			
Direttiva COV	Valore limite di EU per il prodotto (Kat. B/c): 250 g/l (2007) Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l VOC.			

Indicazioni importanti:

Il supporto deve essere pulito, secco e sgrassato. Carteggiare le superfici da trattare! Eliminare vecchie verniciature non indurite o fondi. Non applicare su prodotti termoplastici o acido-indurenti (primer reattivo). Mescolare bene Mipa P 35 Elastic e il catalizzatore Härter P. Non applicare a temperature inferiori a +10°C.

Nome	VbF (decreto sui liquidi combustibili)	Ordinanza sulle sostanze pericolose
Mipa P 35	annullato	infiammabile, Xn nocivo alla salute, contiene stirene
Mipa Härter P	annullato	Xi irritante, ossidante, contiene perossido di benzoile

Questa scheda tecnica ha mero scopo informativo! Le suddette informazioni corrispondono, per quanto ne sappiamo, allo stato tecnico e sono basate sulle esperienze annose fatte durante la fabbricazione di nostri prodotti. I dati sono tuttavia non impegnativi e senza garanzia.